



1020 FLOW

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

En miljøtilpasset, cementbaseret, selvnivellerende, pumpbar og fugtstabil gulvspartelmasse velegnet til betonunderlag indendørs. Ved lægning på andre underlag kontakt Bostik A/S. Giver normalt en overflade uden behov for efterbehandling. Anbefalet lagtykkelse er 6 □ 30 mm. Indeholder ikke kasein.

ANVENDELSE

Produktet er velegnet som underlag for linoleum, PVC, gummi samt parket, klinker el. lign. i boliger, kontorer, sygehuse, skoler, daginstitutioner osv. Ved lægning på andre underlag kontakt Bostik A/S.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlag: Sørg for at underlaget er fri for støv, snavs, farve, limrester, olie, fedt, voks etc. samt er fast og hårdt uden blød beton, krakeleret overflade eller lignende. Evt. slamlag slibes eller fræses bort. Underlagets temperatur må ikke være under +10°C Forbehandling: For at forbedre vedhæftningen og forhindre hurtig udtørring skal underlaget altid forbehandles med Bostik Primer 6000. Primeren påføres på normalt sugende underlag blandet med vand i forholdet 1:3. På stærkt sugende underlag anbefales 2 påføringer. Blanding: Til 25 kg pulver tilsættes 5,0 liter vand. Blanding foretages med blandemaskine eller en boremaskine forsynet med piskeris i 2-3 min. til en klumpfri og letflydende masse, vent 2-3 min. og rør igen. Massens temperatur bør ligge på +10 til +20°C. Påføring: Massen pumpes eller hældes ud på underlaget og flyder sammen til en jævn og plan overflade. Det kan være nødvendigt i hjørner og på meget ujævne overflader at fordele massen med gittertromle eller tandspartel. Blandet masse bør anvendt indenfor 20 minutter, tiderne er dog afhængig af lagtykkelse. Ved påføring af 2 lag skal der primes mellem lagene og det skal være helt tørt. OBS! Ved solbestråling, høj temperatur, stærk ventilation eller andre faktorer, som kan fremskynde tørringen, skal overfladen beskyttes mod for hurtig udtørring. Affugter eller varmekanon skal ikke anvendes. Gulvvarme skal være slukket i 28 dage efter spartling og siden opvarmes successivt.

SIKKERHED

Produktet indeholder cement og er irriterende. For yderligere information □ se sikkerhedsdatablad. Øvrigt: Pågrund af processen ved blanding af produktet kan det ikke udelukkes at der kan forekomme armeringsrester i produktet. Dette er dog kun en fordel for produktets kvalitet.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

TEKNISKE DATA

Egenskaber	
Bindemiddel:	Specialcement
Ballast:	Natursand, max. 0,5 mm
Lagtykkelse:	6-30 mm
Anvendelsestid:	20 min.
Gangbar:	Ca. 3-5 timer hvis temperaturen i tørretiden er min. +18°C
Belægningsklar:	Efter 1 døgn pr. mm lagtykkelse, eller når RF (relativ fugtighed) er under tilladt værdi for den aktuelle belægning.
Forbrug:	Ca. 1,65 kg pulver pr. m ² og pr. mm tykkelse
Trykstyrke:	>25 MPa
Bøjningstrækstyrke:	>7 MPa
Belastning af kontorstolshjul (RWFC):	250 N (GBR's branchestandard)

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com